

ГРУНТОВКА АЛКИДНАЯ «ЭКСПРЕСС»

ОПИСАНИЕ	Модифицированный алкидный лак, антикоррозионные пигменты, органические растворители, функциональные добавки.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для грунтования поверхностей из черных металлов и дерева перед нанесением различными эмалями и в качестве самостоятельного 2-х слойного покрытия для межоперационной защиты изделий.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Строительные конструкции, складские помещения, торговые павильоны, ангары, ворота, двери, навесы, металлическая мебель, декоративные ограждения, фонарные столбы, парковые и садовые скамейки, мостики, цветочницы, беседки, садовые арки, игровые и спортивные детские площадки.
СВОЙСТВА	Быстро высыхает. Покрытие грунтовки обеспечивает хорошую адгезионную прочность и влагостойкость системы лакокрасочного покрытия, выдерживает изменение температуры от -40 до +65°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-серая, красно-коричневая, черная.
Условная вязкость при (20,0±0,5)°C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	50
Степень разбавления до вязкости 18-22с по вискозиметру ВЗ-246, %, не более	15
Массовая доля нелетучих веществ, %	55 - 65
Степень перетира, мкм, не более	40
Время высыхания до степени 3, мин, не более	
- при температуре (20±2)°C	30
- при температуре (80±2)°C	20
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность покрытия при ударе, см, не менее	55
Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн.ед., не менее	0,20
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Стойкость покрытия при температуре (20±2)°C к статическому воздействию, ч, не менее	
- 3%-ного раствора NaCl	50
- воды	75
- индустриального масла	75

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений.
Поверхности деревянных изделий должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, грибка, плесени и др. загрязнений, зашлифовано и очищено от пыли.

ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ

Перед нанесением грунтовку тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют ксилолом, или сольвентом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха от 10 до 35°C. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C. Не окрашивать во время осадков.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, краскораспылитель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ, ч

До степени 3 при температуре (20±2)°C - не более 30 мин.
(80±2)°C - не более 20 мин.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ

Количество слоев - 1-2 в зависимости от назначения грунтовки.

Рекомендуется провести пробное нанесение для контроля совместимости грунтовки с покрывными материалами.
Покрывной слой эмали можно наносить сразу после высыхания грунтовки. Время выдержки при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ перед нанесением эмалей алкидных «Экспресс» составляет 24ч, во избежание сморщивания покрытия.

**ТОЛЩИНА
ОДНОСЛОЙНОГО
ПОКРЫТИЯ**

15-20 мкм.

РАСХОД

80-100 г/м².

**ОЧИСТКА
ИНСТРУМЕНТОВ**

Ксилол, сольвент.

**МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Грунтовка является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

**ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировать и хранить грунтовку следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре до 30°C.

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяца с даты изготовления.

**НОРМАТИВНЫЙ
ДОКУМЕНТ**

ТУ 20.30.12-001-27144508-2021

**СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Свидетельство о госрегистрации № KG.11.01.09.008.E.006181.12.21
Декларация о соответствии
Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).

ООО «Донские краски», Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 9-я Заводская, 37А,
+7 (939) 788-20-95, +7 (8639) 27-75-47, 277547@mail.ru, sa-ip-30@list.ru,
donkraski.ru