

Краска акриловая фасадная АК-124

Применение и свойства

Описание

Эмаль АК-124 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в акриловом лаке с введением целевых добавок и органических растворителей.

Назначение

Краска АК-124 фасадная применяется для внутренней (исключая пути эвакуации) и наружной окраски стен в различных климатических условиях. Возможные типы поверхности: кирпич, камень, бетон, пенобетон, оштукатуренные поверхности и др.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки после высыхания	Гладкая, однородная, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Чаще всего АК-124 белая
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре 20°C	не менее 40 секунд
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 69%
Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C	не более 1 час
Степень перетира	не более 70 мкм
Средний расход краски при двухслойном покрытии в зависимости от впитывающей способности и шероховатости окрашиваемой поверхности	300-500 г/м ²
Срок службы покрытия (при соблюдении технологии нанесения)	не менее 5 лет

Применение краски

Краску фасадную АК-124 наносят в два слоя на сухую прочную поверхность кистью, валиком, методом распыления в диапазоне температур от минус 20 до плюс 40°C.

Гарантийный срок хранения

АК-124 полиакрилатная фасадная краска хранится 12 месяцев со дня изготовления

Подготовка поверхности

Окрашенные АК-124 полиакрилатной фасадной краской поверхности, необходимо очистить от различного вида загрязнений и выровнять при помощи шпательки.

Специальные краски на минеральной основе удаляются полностью.

Требования безопасности

Краска АК-124 является пожаро-взрывоопасным и токсичным лакокрасочным материалом. Токсичность обусловлена воздействием паров растворителей, входящих в состав лакокрасочного материала и применяемых для его разбавления.

При применении и хранении ЛКМ следует:

- Соблюдать Правила пожарной безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005.
- Использовать Средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011
- Контролировать Предельно допустимые выбросы (ПДВ) по ГОСТ 17.2.3.02
- Утилизировать отходы по СанПиН 2.1.7.1322-03.

Высушенное лакокрасочное покрытие не оказывает вредного воздействия на человека.

**ООО «Донские краски», Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 9-я Заводская, 37А,
+7 (939) 788-20-95, +7 (8639) 27-75-47, 277547@mail.ru, sa-ip-30@list.ru,
donkraski.ru**